



#### Kétrétegű szigetelőüvegek hővédelme argon gáztöltéssel

| Szerkezetfelépítés                            | össz. vastagság | $U_g$ (W/m <sup>2</sup> K) |
|---|-----------------|----------------------------|
| 4 mm float – 6 mm légrés(argon) – 4 mm Low-E  | 14 mm           | 2,0                        |
| 4 mm float – 8 mm légrés(argon) – 4 mm Low-E  | 16 mm           | 1,7                        |
| 4 mm float – 10 mm légrés(argon) – 4 mm Low-E | 18 mm           | 1,4                        |
| 4 mm float – 12 mm légrés(argon) – 4 mm Low-E | 20 mm           | 1,3                        |
| 4 mm float – 14 mm légrés(argon) – 4 mm Low-E | 22 mm           | 1,1                        |
| 4 mm float – 16 mm légrés(argon) – 4 mm Low-E | 24 mm           | 1,0*                       |
| 4 mm float – 16 mm légrés(argon) – 4 mm Low-E | 24 mm           | 1,1                        |
| 4 mm float – 18 mm légrés(argon) – 4 mm Low-E | 26 mm           | 1,1                        |
| 4 mm float – 20 mm légrés(argon) – 4 mm Low-E | 28 mm           | 1,1                        |
| 4 mm float – 22 mm légrés(argon) – 4 mm Low-E | 30 mm           | 1,2                        |
| 4 mm float – 24 mm légrés(argon) – 4 mm Low-E | 32 mm           | 1,2                        |

#### Háromrétegű szigetelőüvegek hővédelme argon gáztöltéssel

| Szerkezetfelépítés   | össz. vastagság | $U_g$ (W/m <sup>2</sup> K) |
|--|-----------------|----------------------------|
| 4 mm low-E - 10 mm argon - 4 mm float - 10 mm argon - 4 mm low-E | 32 mm           | 0,8                        |
| 4 mm low-E - 12 mm argon - 4 mm float - 12 mm argon - 4 mm low-E | 36 mm           | 0,7                        |
| 4 mm low-E - 14 mm argon - 4 mm float - 14 mm argon - 4 mm low-E | 40 mm           | 0,6                        |
| 4 mm low-E - 16 mm argon - 4 mm float - 16 mm argon - 4 mm low-E | 44 mm           | 0,6                        |
| 4 mm low-E - 18 mm argon - 4 mm float - 16 mm argon - 4 mm low-E | 46 mm           | 0,5                        |
| 4 mm low-E - 18 mm argon - 4 mm float - 18 mm argon - 4 mm low-E | 48 mm           | 0,5                        |

#### Napvédő és multifunkciós üveg esetén

|   |       |     |
|---|-------|-----|
| 4 mm SS Classic - 12 mm argon - 4 mm float - 12 mm argon - 4 mm low-E | 36 mm | 1,0 |
| 4 mm SS Classic - 16 mm argon - 4 mm float - 16 mm argon - 4 mm low-E | 44 mm | 0,9 |
| 4 mm CG Solar - 16 mm argon - 4 mm float - 16 mm argon - 4 mm low-E   | 44 mm | 0,5 |

Minden érték MSZ EN 673 szabvány (számítás) szerint meghatározva.

\* mért érték, MSZ EN 674 szabvány szerint

#### Low-E típusú bevonatok:

ClimaGuard Premium2 (Guardian)

#### Egyéb típusú bevonatok:

ClimaGuard Solar (Guardian)

Stopsol Classic (AGC)